



TIKKURILA
MAGNETIC
 MAGNETIK BOJA



OPIS

Vodorazrediva specijalna boja za unutrašnju upotrebu. Zahvaljujući magnetnim karakteristikama boje, magneti se lepe za površinu premazanu sa Magnetic bojom. Jaki magneti prijanjaju najbolje za površinu.

**PREPORUČENA
 UPOTREBA**

Zidne površine u suvim prostorijama.

**KARAKTERISTIKE
 PROIZVODA**

Pogodna za upotrebu na betonskim, gletovanim površinama, gipsanim pločama i površine od iverice. Ukoliko se želi postići neka druga nijansa na površini osim sive, magnetic se može premazati sa 1 il 2 sloja Tikkurila unutrašnjim vodorazredivim bojama za zidove. Debeo završni sloj boje smanjuje prijanjanje magneta.



MAGNETIC

TEHNIČKI PODACI

Paleta boja	Siva
Stepen sjaja	Mat
Pokrivnost	Oko 1.5 m ² /l kada se nanosi u tri sloja.
Razređivanje	Ne razređuje se
Metod primene	Valjak ili četka
Vreme sušenja na 23 °C i 50 % relativna vlažnost vazduha	Oko 24h.
Specifična masa (kg/l)	Oko 2,60 kg/l, ISO 2811
VOC	(cat A/i) 140 g/l (2010). Magnetic sadrži VOC max. 140 g/l.
Skladištenje	Zaštiti od smrzavanja



MAGNETIC

DETALJI PRIMENE

Uslovi za primenu

Površina koja se farba mora biti suva, temperature vazduha najmanje +10°C i relativna vlažnost vazduha manje od 80%.

Mešanje komponenti

Ne razređuje se.

Priprema površine

Nebojane površine:

Očistiti površine od prljavštine, prašine i oslabljenih delova. Ako je potrebno popuniti rupe i pukotine sa Tikkurila Prestomax glet masom. Naneti osnovni premaz Luja Universal Primer.

Prethodno obojene površine:

Isprati prethodno obojene površine sa Maalipesu Cleaning Agent – (sredstvom za pranje površina). Izbrusiti čvrste i sjajne površine brusnim papirom kako bi se obezbedilo bolja adhezija. Ukloniti prašinu od brušenja

Premazivanje

Da bi se postigla ujednačenost, promešati dobro Magnetic pre upotrebe (ovo može potrajati nekoliko minuta) kao i tokom upotrebe. Naneti 3 sloja upotrebom dosta Magnetic boje i kratkodlaki valjak ili četka. Pokušati postići što ravniju površinu. Magneti prijanjaju najbolje na glatku površinu. Magnetic se može nanositi i pomoću valjka i odmah se zagladiti pomoću čelične špatule da se postigne što ravnija površina. Ostaviti premazanu površinu da se suši oko 24h između slojeva. Koristiti jedan litar boje za oko 1.5 m² površine premazano u tri sloja. Ova količina garantuje magnetik efekat. Ako je potrebno, površina se može premazati nakon 24h sa Tikkurila vodorazredivim unutrašnjim bojama.

Čišćenje alata

Očistiti alat sa vodom. Ukloniti višak boje sa alata i očistiti sa vodom.

Uputstvo za održavanje

Izbegavati čišćenje u proseku 1 mesec posle farbarskih radova.

Čistiti površine pomoću usisivača, mekane četke ili krpe za prašinu. Upotreba vlažne krpe za čišćenje može ostaviti tragove po površini.

Nakon završetka farbanja površine tretirati pažljivo nekoliko nedelja, jer boja postiže svoju finalnu čvrstinu i trajnost pod normalnim uslovima nakon mesec dana. Ako je potrebno očistiti površinu vrlo brzo nakon farbanja, radije koristiti suvo čišćenje pomoću usisivača, mekane četke ili krpe za prašinu.

Životna sredina i odlaganje otpada

Tečan otpad treba da se uništi u skladu sa lokalnim propisima za opasan otpad. Prazne konzerve treba da se recikliraju ili odlažu u skladu sa lokalnim propisima.

Navedene informacije nisu namenjene da budu iscrpne ili potpune. Informacije su zasnovane na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom (radnom) iskustvu, i to je dato prema našem najboljem znanju. Kvalitet proizvoda je obezbeđen od strane našeg operativnog sistema, koji je zasnovan na zahtevima ISO 9001 i ISO 14001 standarda. Kao proizvođač mi ne možemo da kontrolišemo uslove pod kojima se proizvod koristi ili mnoge faktore koji imaju uticaj na korišćenje i primenu proizvoda. Odričemo se odgovornosti za bilo kakve štete nastale po korišćenju proizvoda koje su protiv naših uputstava ili za neodgovarajuće svrhe. Zadržavamo pravo na izmenu datih informacija jednostrano bez prethodne najave.