



TIKKURILA
Otex
 ADHESIONI PRIMER



OPIS

Brzo sušeci alkidni adhezioni prajmer.

**PREPORUČENA
 UPOTREBA**

Unutrašnje površine koje zahtevaju posebno prijanjanje. Takođe za spoljašnje okvire prozora premazane sa poliuretanskim ili kiselo otpornim bojama.

**KARAKTERISTIKE
 PROIZVODA**

Pogodan kao osnovni premaz i među premaz za nove i prethodno farbane površine. Dobro prijanja na površinu koja zahteva posebno prijanjanje kao što su staklo, pločice, stakleno vlakno, PVC plastika, aluminijum, pocinkovani lim i površine farbane sa alkidnim i kiselo otpornim bojama.





OTEX

TEHNIČKI PODACI

Bazne boje	AP baza, C baza
Paleta boja	Tonira se prema Tikkurila Symphony 2436 ton karti. Tačnost nijanse nije savršena. AP baza može da se koristi kao bela i da se tonira. C baza mora da se tonira.
Stepen sjaja	Puni mat.
Pokrivnost	8-10 m ² /l
Pakovanje	0,33 lit, 0,9 lit
Metod primene	Četka, sprej ili valjak. Aplikacija sprejom – mlaznica 0.011" – 0.015" npr. 0.280-0.380 mm, razređivanje 0-10% zapreminski.
Vreme sušenja na 23 °C i 50 % relativna vlažnost vazduha	Suv na prašinu nakon 1 h. Brušenje i ponovno premazivanje sledećeg dana.
Specifična masa (kg/l)	1,4 kg/l bela, ISO 2811
Sadržaj čvrste materije %	48
Skladištenje	Bez uticaja hladan prostor i transport. Loše zatvorene ili plitke konzerve ne podnose dugotrajno skladištenje.



OTEX

DETALJI PRIMENE

Uslovi za primenu

Površina koja se farba mora biti suva, temperatura vazduha najmanje +5°C i relativna vlažnost vazduha 80%.

Priprema površine

Neobojene površine:

Operite površine koje zahtevaju posebno prijanjanje sa Maalipesu sredstvom za čišćenje i isperite pažljivo vodom. Mat brušenje. Ukloniti prašinu od brušenja.

Premazivanje

Dobro promešati Otex pre upotrebe i razrediti, ako je potrebno, za nanošenje četkom sa White Spirit 1050, a za nanošenje sprejom Razređivač sprej 1032. Nanositi Otex četkom, valjkom ili sprejom. Otex adhesion primer izravna dobro, pa je često brušenje nepotrebno. Kada je potrebna veoma glatka površina brusiti sa finim suvim brusnim papirom.

Čišćenje alata

Čišćenje alata sa White Spirit 1050 ili Tikkurila Pensselipesu (sredstvo za čišćenje alata).

Uputstvo za održavanje

Ako je potrebno, najranije mesec dana nakon farbanja.

Koristite neutralno (pH vrednost 6-8) sredstvo za sudove i meku četku, sunđer ili krpu za prašinu. Zaprljane površine mogu se očistiti krpom za čišćenje ili sunđerom korišćenjem blago alkalnog (pH 8-10) deterdženta. Isperite površinu pažljivo nakon održavanja.

Održavajte površinu sa pažnjom, krajnja trajnost i tvrdoća postiže se u proseku za mesec dana pod normalnim okolnostima. Ukoliko je potrebno čistiti površinu ubrzo nakon farbanja, čistiti je blago sa mekanom četkom ili vlažnom krpom.

Životna sredina i odlaganje otpada

Izbegavati prosipanje u kanalizaciju, vodene sisteme i zemljišta. Tečan otpad treba da se uništi u skladu sa lokalnim propisima za opasan otpad. Prazne konzerve treba da se recikliraju ili odlažu u skladu sa lokalnim propisima.

KLASIFIKACIJE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE u skladu sa Regulativom (EC) Br.1272/2008

Sadrži: ugljovodonike, C9, arome, ugljovodonike, C9-C11, n-alkane, izoalkane, ciklike, <2% arotike. UPOZORENJE. Zapaljiva tečnost i para. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim efektima. Sadrži etil metil ketoksim. Može izazvati alergijsku reakciju. Ako je neophodan medicinski savet, imajte pri sebi ambalažu ili etiketu proizvoda. Držati dalje od dece. Držite dalje od varnica i otvorenog plamena. - Zabranjeno pušenje. Izbegavati udisanje magle/isparenja/spreja. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom području. Izbegavati ispuštanje u životnu sredinu. Nosite zaštitne rukavice.

Navedene informacije nisu namenjene da budu iscrpne ili potpune. Informacije su zasnovane na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom (radnom) iskustvu, i to je dato prema našem najboljem znanju. Kvalitet proizvoda je obezbeđen od strane našeg operativnog sistema, koji je zasnovan na zahtevima ISO 9001 i ISO 14001 standarda. Kao proizvođač mi ne možemo da kontrolisemo uslove pod kojima se proizvod koristi ili mnoge faktore koji imaju uticaj na korišćenje i primenu proizvoda. Odriceemo se odgovornosti za bilo kakve štete nastale po korišćenju proizvoda koje su protiv naših uputstava ili za neodgovarajuće svrhe. Zadržavamo pravo na izmenu datih informacija jednostrano bez prethodne najave.