

# Sika® Mix Plus

Plastifikator maltera

## PODACI O PROIZVODU

**Vrsta**

Plastifikujuća tečnost, spremna za upotrebu u malteru i cementu, koja drastično smanjuje utrošak kreča, a povećava kvalitet maltera i cementne smeše.

**Primena**

Sika Mix Plus se dodaje vodi pre mešenja sa suvom smešom. Poboljšava hidrataciju i daje veoma visoki kvalitet maltera za zidanje i malterisanje.

**Glavne osobine**

Sika Mix Plus smanjuje površinsko prostiranje vode omogućavajući efikasniju hidrataciju sastojaka maltera i, shodno tome, poboljšanje njegovih svojstava.

Izuzetno je ekonomičan prilikom upotrebe, a u njegove prednosti spadaju:

- Veća obradivost, bolja koherentnost i plastičnost
- Produženo vreme zgrušavanja
- Izuzetno lak i ekonomičan za upotrebu i čuvanje
- Povećana otpornost na mraz
- Smanjenje kapilara i fenomena "leptir"
- Povećana mehanička otpornost i prijanjanje
- Ne sadrži hloride niti druge korozivne sastojke

## TEHNIČKI PODACI

**Oblik**

Tečnost braon boje sa anionskim regulatorima.

**Specifična težina**

1,02 kg/l

**Rok trajanja i skladištenje**

12 meseci u zatvorenoj ambalaži. Čuvati od mraza.

**Oblik isporuke**

Pakovanje od 1, 5, 20 kg



---

**UPUTSTVO ZA PRIMENU**

---

*Smeša za malterisanje:*

0,1 - 0,2% od težine cementa (50-100 g na 50 kg cementa). Zamešajte Sika Mix Plus (i Sika Latex) u čistoj vodi, a zatim ga dodajte u smesu cementa / peska. Zatim zamešajte sledeći sastav: na svaki džak cementa od 50 kg - 30-40 lopata peska, 1 lopata kreča, 100 g Sika Mix Plus, najviše 5 kg Sika Latex i količina vode po želji.

**Doziranje***Smeša za zidanje:*

0,3% od težine cementa (150 g na 50 kg cementa). Zamešajte Sika Mix Plus (i Sika Latex) u čistoj vodi, a zatim ga dodajte u smesu cementa / peska. Zatim zamešajte sledeći sastav: na svaki džak cementa od 50 kg - 30-40 lopata peska, 1 lopata kreča, 150 g Sika Mix Plus, 2-4 kg Sika Latex i količina vode po želji.

U svakom slučaju se savetuje izvođenje proba, budući da dobijanje optimalnog sastava zavisi od različitih činilaca, kao što su kvalitet peska, temperatura, itd.

**Važne napomene**

Sika Mix Plus produžava vreme zgrušavanja, plastificira malter i poboljšava tečenje smeše. Sika Mix Plus, dakle, smanjuje opasnost od zgrušavanja i slepljivanja u cevima mašina za izbacivanje maltera i omogućava povećanje doza Sika® Latex. Sika Latex je poznat po tome što malteru daje izuzetna svojstva prijanjanja, otpornosti, nepropustljivosti i nižu cenu smeše. Sika Mix Plus omogućava mešenje i do 5 kg Sika Latex / 50 kg cementa, dajući izuzetno kvalitetnu, izdašnu i ekonomičnu mešavinu.

**Uputstvo za rad**

**U svakom slučaju za pripremu i rad merodavan je tekst na pakovanju (tekst na etiketi).**

**VAŽNA UPOZORENJA****Sigurnosne mere**

U slučaju dodira sa kožom, operite se vodom i sapunom. Ukoliko dođe do kontakta sa očima, odmah isperite čistom toplom vodom, a zatim potražite dogovarajući lekarski savet.

**Ekologija**

Nemojte izručivati proizvod u zemljište i podzemne vode.

**Toksičnost**

Nije toksičan.

**Transport**

Bezopasan je za prevoz.



---

**SIGURNOSNI PROPISI**

---

Za rad sa hemijskim materijalima, kao i skladištenje i uklanjanje otpada pridržavati se fizičkih, sigurnosno-tehničkih, toksičnih i ekoloških podataka prema važećoj specifikaciji sigurnosnih propisa, odnosno sigurnosnih podataka sa etikete.

---

**IZJAVA O OGRANIČENOJ ODGOVORNOSTI**

---

Informacije navedene u ovom tehničkom listu, prenete su verodostojno i savesno i baziraju se na našim današnjim saznanjima. U zavisnosti od pažljive primene i prerade, na koje mi nemamo nikakvog uticaja, vrednosti su ograničene. Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučene robe.

Kod važnih građevinskih poduhvata ili ukoliko se pojave problemi obavezno potražite savet naše tehničke službe.

---



**Sika**®



**Sika d.o.o.**  
Ratarski put 33  
11080 Beograd  
Srbija i Crna Gora

[www.sika.co.yu](http://www.sika.co.yu)  
[sika@sika.co.yu](mailto:sika@sika.co.yu)

Tel: +381 (0)11 193 - 421  
+381 (0)11 611 - 361  
+381 (0)11 3161 - 084  
Fax: +381 (0)11 3163 - 655