

## TIKKURILA SISTEM ZA PREBOJAVANJE DRVENOG NAMEŠTAJA **NOVO U PONUDI**



## Materijal potreban za rad:



## Postupak izvođenja radova:

- 1) Pažljivo ukloniti prljavštinu i prašinu sa drvenih površina, kako bi se osiguralo najbolje moguće prijanjanje (skinuti masne fleke, naslage od hrane i sl.)
- 2) Naneti u jednom sloju, **Tikkurila Otex Akva prajmer na vodenoj bazi**, koji se tonira u približnoj ili istoj nijansi završnog premaza. Metod nanošenja: Četkom, valjkom ili bezvazdušnim raspršivanjem. Premaz postoji samo u A bazi i tonira se po Tikkurila Symphony ton karti. Potrošnja 6-8m<sup>2</sup>/l.
- 3) Na dobro osušeni sloj prajmera (24h), nanosimo **Tikkurila Helmi 30** akrilnu boju za nameštaj u dva sloja, sa međufaznim sušenjem (min 6h). Premaz postoji u A i C bazi, tonira se po Tikkurila Symphony ton karti. Potrošnja: 8-10m<sup>2</sup>/l. Metod nanošenja: Sintetička četka, valjak, sprej. Preporučujemo korišćenje sintetičkih četki sa krakim dlakama.

## Uputstva za održavanje!!!

Proizvod postiže svoju konačnu tvrdoću i trajnost nakon mesec dana u normalnim uslovima, zbog toga nekoliko nedelja treba biti oprezan pri korišćenju površina. Ako površine treba očistiti ubrzo nakon nanošenja završnog sloja, lagano ih očistiti mekom četkom ili vlažnom krpom za brisanje.

Tehnologiju sastavila:

**Danijela Ostojić**, Direktor projektne prodaje i tehničke podrške

**Gudmark Group d.o.o.**

[www.gudmarkgroup.com](http://www.gudmarkgroup.com)