

TEHNIČKI LIST

SikaSeal®-175

Neutralna silikonska masa za zaptivanje za sanitarnu primenu

OPIS PROIZVODA

SikaSeal®-175 je neutralna alkoksi silikonska masa za zaptivanje. Koristi se za primenu koja zahteva dugoročnu otpornost na rast buđi.

UPOTREBA

Proizvod se koristi za zaptivanje sledećih vrsta spojeva:

- Priklučni spojevi
- Dilatacioni spojevi

Proizvod se koristi za sledeća područja:

- Kupatila i tuš kabine
- Kuhinje u domaćinstvima
- Vodovodne instalacije
- Vlažna područja u stambenim zgradama

Proizvod se koristi na mnogim građevinskim materijalima i podlogama, kao što su:

- Staklo
- Keramika
- Pločice
- Aluminijum

Za više informacija o neodgovarajućim podlogama ili ograničeno pogodnim podlogama, pogledati odeljak Kvalitet podlage.

Proizvod se koristi za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

KARAKTERISTIKE / PREDNOSTI

- Vrlo dobra otpornost na rast buđi
- Vrlo dobro prijanjanje na mnoge građevinske materijale bez prajmera
- Nije korozivno za podlogu
- Bez rastvarača (u skladu sa TRGS 610)
- Vrlo niske emisije VOC
- Vrlo slab miris

INFORMACIJE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

- Emisije isparljivih organskih jedinjenja (VOC), klasifikacija GEV Emicode EC1^{plus}

ODOBRENJA / STANDARDI

- CE oznaka i Izjava o svojstvima u skladu sa standardom EN 15651-3:2012 Mase za zaptivanje za nekonstrukcijsku upotrebu u spojevima zgrada i pešačkim stazama — Deo 3: Mase za zaptivanje za sanitарне spojeve

INFORMACIJE O PROIZVODU

Deklaracija proizvoda	EN 15651-3:2012	S XS1
Hemija osnova / baza	Alkoksi silikon	
Pakovanje	Kartuše od 300 ml Pogledati aktuelni cenovnik za dostupne varijante pakovanja.	
Rok trajanja	18 meseci od datuma proizvodnje	

Uslovi skladištenja	Proizvod se skladišti u originalnom, neotvorenom i neoštećenom pakovanju u suvim uslovima na temperaturama između +5 °C i +25 °C. Uvek pogledati informacije na pakovanju. Pogledati aktuelni Bezbednosni list zbog informacija o bezbednom rukovanju i skladištenju.	
Boja	Dostupno u različitim bojama, pogledati cenovnik za više informacija.	
Gustina	1.0 kg/l	(ISO 1183-1)

TEHNIČKI PODACI

Tvrdoća po Shore A	24 (nakon 28 dana)		(ISO 868)
Čvrstoća pri zatezanju	0.7 N/mm ²		(ISO 8339)
E-modul	<u>100 % izduženje na +23 °C</u> <u>0.40 N/mm²</u>		(ISO 8339)
Izduženje pri lomu	400 %		(ISO 37)
Sposobnost (mogućnost) pomeranja	± 25 %		(ISO 9047)
Elastična deformacija	> 70 %		(ISO 7389)
Otpornost na širenje pukotina	5.0 N/mm		(ISO 34-2)
Radna temperatura	Maksimalna	+150 °C	
	Minimalna	-40 °C	
Proračun spojnica	Dimenzije spojeva moraju biti projektovane tako da odgovaraju sposobnosti pomeranja mase za zaptivanje. Za širine spojeva/fuge više od 10 mm i manje od 20 mm, minimalna dubina spoja/fuge jeste 10 mm. Za veće spojeve/fuge, обратите се Sika Tehničkoj službi za više informacija.		

INFORMACIJE O PRIMENI

Curenje	20 mm profil na +23 °C	< 1 mm	(ISO 7390)
Temperatura proizvoda	Maksimalna	+40 °C	
	Minimalna	+5 °C	
Temperatura vazduha	Maksimalna	+40 °C	
	Minimalna	+5 °C	
Temperatura podloge	Maksimalna	+40 °C	
	Minimalna	+5 °C	
Paziti na kondenzaciju. Temperatura podloge tokom primene mora biti najmanje +3°C iznad tačke rose.			
Ispuna	Koristiti podložni profil od polietilenske pene sa zatvorenom strukturon celijski ili podložnu traku.		
Brzina sazrevanja / sušenja	+23 °C na 50 % rel.vl.	3 mm za 24 sata	(CQP049-2)
Vreme stvaranja pokorice	+23 °C na 50 % rel.vl.	35 minuta	(CQP019-1)

NAPOMENE

Svi tehnički podaci sadržani u ovom Tehničkom listu su bazirani na laboratorijskim testovima. Stvarna merenja mogu da variraju u različitim okolnostima koja su izvan naše kontrole.

DODATNE

NAPOMENE/DOKUMENTACIJA

Tabela za prehodnu obradu materijala: Mase za zaptivanje i lepkovi

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE I BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

Za informacije i savete o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju hemijskih proizvoda, korsnici trebaju da se upute na najnoviji Bezbednosni list (BL) koji sadrže fizičke, ekološke, toksikološke i druge sigurnosne podatke.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

KVALITET PODLOGE

Proizvod ne sme da se koristi na sledećim podlogama:

- Prednapregnuti poliakrilat ili polikarbonat
- Bitumen, prirodna guma ili EPDM

Proizvod može slabo da prijanja na sledeće podlove:

- Polietilen (PE)
- Polipropilen (PP)
- PTFE (Teflon®)

Treba sprovesti ispitivanje prijanjanja na gore navedenim podlogama pre potpune primene. Za dodatne informacije obratite se Sika Tehničkoj službi.

PRIPREMA PODLOGE

Neadekvatna priprema površine

Napomena: Prajmeri pospešuju prijanjanje i nisu alternativa za poboljšanje loše pripreme ili lošeg čišćenja površine spoja. Prajmeri će takođe poboljšati dugoročna svojstva prijanjanja zaptivenog spoja.

Ispitivanje podlove

Napomena: Treba sprovesti ispitivanje prijanjanja na podlogama specifičnim za projekat i dogovoriti postupke sa svim stranama u projektu pre potpune primene. Za detaljnije informacije i uputstva obratite se Sika Tehničkoj službi.

Podloga mora biti čvrsta, čista i bez svih zagađivača, kao što su prljavština, ulje, masnoća, cementno mleko, ostaci mase za zaptivanje i slabo vezani premazi boje koji mogu uticati na prijanjanje prajmera i mase za zaptivanje.

Podloga mora biti dovoljno čvrsta da izdrži naprezanja koja izaziva masa za zaptivanje tokom pomeranja. Koristiti tehnike kao što su žičano četkanje, brušenje, peskarenje ili druge odgovarajuće mehaničke alate da bi se uklonio sav slab materijal podlove.

Popraviti sve oštećene ivice spojeva odgovarajućim Sika reparturnim proizvodima.

Ukloniti svu prašinu, rasute i trošne materijale sa svih

površina pre nanošenja mase za zaptivanje.

Ako je ispitano i iskustveno potvrđeno, proizvod može da se koristi bez prajmera ili aktivatora na mnogim podlogama.

NEPOROZNE PODLOGE

Aluminijum, eloksirani aluminijum, nerđajući čelik, pocinkovani čelik, metali premazani prahom, glazirane pločice ili drugi metali, kao što su bakar, mesing i titanijum-cink.

1. Blago ohrapaviti površinu koristeći fini abrazivni jastučić.
2. Očistiti i prethodno tretirati sa proizvodom Sika® Aktivator-205 koristeći čistu krpu. Sačekati dok materijal ne bude suv na dodir.
3. Naneti četkom Sika® Primer-3 N.

PVC podlove

1. Blago ohrapaviti površinu koristeći fini abrazivni jastučić.
2. Očistiti i prethodno tretirati sa proizvodom Sika® Aktivator-205 koristeći čistu krpu. Sačekati dok materijal ne bude suv na dodir.
3. Očistiti i prethodno tretirati sa prajmerom Sika® Primer-215 koji se nanosi četkom.

Podlove od stakla

1. Očistiti i prethodno tretirati sa proizvodom Sika® Cleaner P koji se nanosi čistom krpom i sačekati dok materijal ne bude suv na dodir.

POROZNE PODLOGE

Beton, gas beton i malteri na bazi cementa, maltera i opeke.

1. Premazati površinu prajmerom Sika® Primer-3 N, koji se nanosi četkom.

Za više informacija o prajmeru ili proizvodima za prethodnu obradu pogledati pojedinačne Tehničke listove proizvoda. Obratite se Sika Tehničkoj službi nza više informacija.

PRIMENA

VAŽNO

Strogo se pridržavati postupaka ugradnje

Strogo se pridržavati postupaka ugradnje, kako je određeno u Metodologijama za izvođenje radova, uputstvima za upotrebu i uputstvima za rad, koji uvek moraju da se prilagode stvarnim uslovima na gradilištu.

VAŽNA NAPOMENA

Apsorcija podlove od prirodnog kamena

U slučaju da se primenjuje na prirodnom kamenu, kao što su podlove od granita, mermera ili krečnjaka, mogu se pojaviti fleke od migracije plastifikatora.

1. Izvršiti preliminarna ispitivanja pre potpune primene.
2. Za dodatne savete obratite se Sika Tehničkoj službi.

VAŽNA NAPOMENA

Primena u zatvorenom prostoru

Da bi proizvod očvrsnuo, potrebno je da bude u dodiru sa vlažnim vazduhom.

1. Ne koristiti u potpuno zatvorenom prostoru.

Preduslovi

Prajmer je suv na dodir.

1. Postaviti zaštitnu masku tamo gde su potrebne čiste ili precizne linije spojeva.
2. Nakon potrebne pripreme podlove, postaviti podložni profil na potrebnu dubinu.
3. Površine spojeva premazati prajmerom u skladu sa preporučenom pripremom podlove.

- Napomena: Izbegavati prekomerno nanošenje prajmera da bi se izbego stvaranje lokvica u dnu spoja.
- Otvoriti zatvarač na kartuši ili otvoriti kraj pakovanja od folije. Namestiti mlaznicu i izrezati do željene veličine zrna. Staviti proizvod u pištolj za zaptivanje.
- Naneti proizvod tako da je u potpunosti u dodiru sa bočnim stranama spoja i izbegavati ulazak vazduha.

VAŽNA NAPOMENA

Ne koristiti proizvode za zaglađivanje koji sadrže rastvarače.

- Nakon nanošenja, što je pre moguće čvrsto zagladili masu za zaptivanje na bočnim stranama spoja, kako bi se obezbedilo adekvatno prijanjanje i glatka završna obrada. Koristiti kompatibilno sredstvo za zaglađivanje, kao što je Sika® Tooling Agent N za zaglađivanje površine spoja.
- Ukloniti traku unutar vremena stvaranja pokorice na proizvodu nakon završne obrade.

Varijacije u boji

Napomena: Mogu se javiti varijacije u boji zbog izlaganja hemikalijama, visokim temperaturama ili UV zračenju, posebno kod nijanse bele boje. Ovo je estetski efekat i ne utiče negativno na tehnička svojstva ili trajnost proizvoda.

ČIŠĆENJE ALATA / OPREME

Očistiti sav alat i opremu odmah nakon upotrebe koristeći Sika® Remover-208. Očvrsli materijal može da se ukloni isključivo mehaničkim putem. Za čišćenje pokorice treba koristiti maramice za čišćenje Sika® Cleaning Wipes-100.

LOKALNI PROPISI / OGRANIČENJA

Imajte na umu da se kao rezultat specifičnih lokalnih propisa definisani podaci za ovaj proizvod mogu razlikovati od zemlje do zemlje. Za tačne podatke o prouzvodu pogledati u lokalnom Tehničkom listu.

PRAVNA POUKA

Informacije a naročito preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi Sika® proizvoda date su verodostojno i bazirane su na Sikinim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikakva garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Isključiva prava trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.

Sika Srbija d.o.o.

Patrijarha Pavla 1
22310 Šimanovci
Srbija
Tel: +381 22 2155 777
www.sika.rs

SikaSeal-175-sr-RS-(07-2024)-1-1.pdf

Tehnički list

SikaSeal®-175
Jul 2024, Verzija 01.01
020514030000000225